Atlantic Mineralölwerk GmbH

Produktdatenblatt **Brillantfett mit PTFE**

Typische Produktdaten

Eigenschaften	Methode		
Typdaten			
Gebrauchstemperatur		°C	- 30 ... + 120
Tropfpunkt	DIN ISO 2176	°C	ca. 190
Walkpenetration	DIN ISO 2137	1/10 mm	265 - 295
Wasserbeständigkeit	DIN 51807 T.1		1 - 90
Korrosionsschutz	DIN 51802	Korr.grad.	0
Korrosionswirkung auf Kupfer	DIN 51811	Korr.grad.	1 - 120
Konsistenzklasse		NLGI	2
Seifenbasis			Li-12-Hydroxystearat
Grundölviskosität bei 40 °C	DIN 51562	mm²/s	ca. 120
VKA-Schweißkraft	DIN 51350 T. 4	N	2600
Bezeichnung	DIN 51502		KPF 2 K -30

Eigenschaften:

- Oxidationsbeständig,
- Äußerst walkstabil,
- Wasserbeständig,
- Gute Korrosionseigenschaften und haftfähig.